



SOLUÇÕES EM ADESIVOS
PARA INDÚSTRIA

Oferecemos além dos itens
contidos neste catálogo,
produtos desenvolvidos
para necessidades específicas
e aplicações diversas.
Consulte sempre nosso time técnico.

 www.semores.com.br
 vendas@semores.com.br
 (11) 3689 1017 |  (11) 991453489



SOLUÇÕES EM ADESIVOS
PARA INDÚSTRIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Adesivos Instantâneos



ADESIVOS INSTANTÂNEOS

Nome	Aplicação	Tipo de viscosidade	Viscosidade (CPS)	Resistência do Cizalhamento (kgf/cm ²)	Cura parcial	Temperatura de trabalho (°C)	Embalagens
VT 01 ADESIVO	MADEIRA, AÇO, PLÁSTICOS E ETC	MÉDIA	110	100	10 Seg.	-30 a 80	20g, 100g e 1k
VT 06 ADESIVO	ULTRA RÁPIDO	BAIXA	40	100	< 10 Seg.	-30 a 80	20g, 100g e 1k
VT 22 ADESIVO	MADEIRA, AÇO, PLÁSTICOS E ETC	ALTA	5500	100	20	-30 a 80	20g, 100g e 1k
VT 93 ADESIVO	CAPILARIDADE		3	100	< 10 Seg.	-30 a 80	20g, 100g e 1k
VT 95 ADESIVO	BORRACHAS E FLEXÍVEIS	ALTA	40	100	10 Seg.	-30 a 80	20g, 100g e 1k
VT 96 ADESIVO	SUPERFÍCIES RÍGIDAS	MÉDIA	110	100	10 Seg.	-30 a 80	20g, 100g e 1k
VT 81 ADESIVO	TERMORESISTENTE FLEXÍVEL PRETO	ALTA	2800	100	10 Seg.	-30 a 80	100g e 1k
VT 793 ADESIVO	USO GERAL	MÉDIA	90	100	10 Seg.	-30 a 80	20g e 100g
VT 10 A	ATIVADOR PARA CIANOACRILATO						200 ml / 20g LATA / SPRAY

Para maiores informações sobre nossos produtos, entre em contato com nossa assistência técnica. Todas as informações aqui contidas foram obtidas em testes laboratoriais, não devem ser consideradas ou representadas como garantia, mas sim como ponto de referência. Recomendamos ao consumidor antes de usar o produto, efetuar testes para perfeita adequação do produto as suas necessidades.

Adesivos Anaeróbicos



TRAVAS QUÍMICAS

Nome	Torque	Cor	Viscosidade (CPS)	Preenchimento	Cura Inicial	Torque de quebra (kgf. cm)	Cura total	Tempo de trabalho (°C)	Embalagem
VT 21 TRAVA ROSCAS	BAIXO		2000	0,25	< 20	120	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g
VT 42 TRAVA ROSCAS	MÉDIO		900	0,15	< 20	280	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g
VT 43 TRAVA ROSCAS	MÉDIO TIXOTRÓPICO		2.750	0,25	< 20	200	24 h	-60 á 150	50g e 250g
VT 71 TRAVA ROSCAS	ALTO CURA RÁPIDA		600	0,20	< 20	430	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g
VT 77 TRAVA ROSCAS	ALTO CURA LENTA		7.000	0,45	< 20	430	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g
EXCELL 1	ATIVADOR								200ml

VEDA FLANGES E ROSCAS

Nome	Torque	Cor	Viscosidade (CPS)	Preenchimento	Cura Inicial	Torque de quebra (kgf. cm)	Cura total	Tempo de trabalho (°C)	Embalagem
VT 18 VEDA FLANGES	FLEXÍVEL RESISTENTE A SOLVENTE		750.000	0,25	< 300	80	24 h	-60 á 150	50g e 275g
VT 15 VEDA FLANGES	FLEXÍVEL RESISTENTE A SOLVENTE		610.000	0,50	< 40	170	24 h	-60 á 150	50g e 275g
VT 57 VEDA ROSCAS	CURA RÁPIDA COMPATÍVEL COM INOX		300.000	0,20	< 50	150	24 h	-60 á 150	50g
VT 67 VEDA ROSCAS	CURA RÁPIDA COMPATÍVEL COM INOX		550.000	0,50	< 300	80	24 h	-60 á 204	50g e 275g

FIXADORES PARA PEÇAS CILINDRICAS

Nome	Torque	Cor	Viscosidade (CPS)	Preenchimento	Cura Inicial	Torque de quebra (kgf. cm)	Cura total	Tempo de trabalho (°C)	Embalagem
VT 61 FIXADOR DE ALTA RESISTÊNCIA	CURA RÁPIDA BAIXA VISCOSIDADE		600	0,20	< 20	450	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g
VT 38 FIXADOR DE ALTA RESISTÊNCIA	CURA RÁPIDA		2500	0,32	< 20	400	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g
VT 40 FIXADOR DE ALTA RESISTÊNCIA	CURA LENTA		1250	0,20	> 20	230	24 h	-60 á 150	10g, 50g e 250g